

Perlon-Monofil GmbH
 Marketing
 Postfach 10 01 42
 D-41519 Dormagen

Zwirn Type T 603 PA 6.6 geeignet für höhere Temperaturen			Verwendung für: Pressfilz
Technische Richtwerte Abhängig von der Zwirnkonstruktion			Lieferform
Nenn Durchmesser mm	Feinheitsfestigkeit cN/tex	Testriteschumpf (150 °C) %	Spulen
0,16 x 2 x 2	> = 45	7 - 9	K 2000 DIN 200 DIN 250
0,20 x 2 x 2	> = 48	7 - 9	konische Spule zylindrische Hülse
Konstruktion auf Wunsch !			

Nummer und Datum der Ausgabe:	01: 07/2004	02: 04/2005	
----------------------------------	-------------	-------------	--