

Perlon-Monofil GmbH
 Marketing
 Postfach 10 01 42
 D-41519 Dormagen

Perlon® Monofilament Type X 201 PA 6 Standard-Molekular Gewicht			Verwendung für: Pressfilz
Technische Richtwerte			Lieferform
Nenn Durchmesser mm	Feinheitsfestigkeit cN/tex	Testriteschrumpf (150 °C) %	Spulen
0,15	55	9 - 10	K 2000
0,20	54		DIN 200
0,30	53		
0,40	50	10 - 11	
0,50	49		DIN 250
Zusätzliche Durchmesser auf Anfrage !			

Nummer und Datum der Ausgabe:	03: 07/2001	04: 07/2004	05: 04/2005
----------------------------------	-------------	-------------	-------------