

Perlon-Monofil GmbH  
 Marketing  
 Postfach 10 01 42  
 D-41519 Dormagen

<b>Perlon® Monofilament Type X 211</b> PA 6 hochmolekular Chemisch Stabilisiert Hohe Linear- und Schlingenfestigkeit			Verwendung für: Pressfilz ( Nahtfilz)
<b>Technische Richtwerte</b>			<b>Lieferform</b>
<b>Nenn Durchmesser mm</b>	<b>Feinheitsfestigkeit cN/tex</b>	<b>Testriteschumpf (150 °C) %</b>	<b>Spulen</b>
<b>0,15</b>	<b>52</b>	<b>9 - 10</b>	<b>K 2000</b>  <b>DIN 200</b>  <b>DIN 250</b>
<b>0,20</b>	<b>52</b>		
<b>0,35</b>	<b>50</b>	<b>10 - 11</b>	
<b>0,40</b>	<b>49</b>		
<b>0,50</b>	<b>48</b>		
<b>Zusätzliche Durchmesser auf Anfrage !</b>			

Nummer und Datum der Ausgabe:	03: 07/2001	04: 07/2004	05: 04/2005
----------------------------------	-------------	-------------	-------------