

Perlon-Monofil GmbH
 Marketing
 Postfach 10 01 42
 D-41519 Dormagen

Perlon® Monofilament Type X 220

PA 6 hochmolekular
 chemisch Stabilisiert
 niedriger E- Modul
 in line Knoten- und Durchmesserkontrolle

Technische Richtwerte

Nenndurchmesser mm	Feinheitsfestigkeit cN/tex	Testriteschrumpf (150 °C) %
0,15	31	3 - 4
0,16		
0,17		
0,18		
0,19		
0,20		
0,22		
0,24		
0,25		
0,26		
0,27	34	4 - 5
0,28		
0,30		
0,32		
0,35		
0,40		
0,45		
0,50		

Zusätzliche Durchmesser auf Anfrage !

Nummer und Datum der Ausgabe:	03: 07/2001	04: 07/2004
----------------------------------	-------------	-------------

Verwendung für:
Forminggewebe

Lieferform

Spulen

K 2000

DIN 200

DIN 250

05: 04/2005